

Аттестат аккредитации Федерального агентства  
Воздушного транспорта (Росавиация)  
№ИЛ-012 до 25.05.2028 г.

Испытательный центр  
Федерального государственного унитарного предприятия  
«Всероссийский научно-исследовательский  
институт авиационных материалов»  
Национального исследовательского центра  
«Курчатовский институт»  
(ИЦ ВИАМ)  
105005, Москва, ул. Радио, 17  
Телефоны: (499) 263-88-38, Факс: (499) 267-86-09,  
E-mail: admin@viam.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника  
Испытательного центра

Луценко А.Н.

Дата утверждения: 22.11.2024 г.

## Протокол испытаний № 13856-620-2024

### «Грибостойкость»

(Наименование испытаний)

1. Заказчик: АО "ДКС" (6905062011)170025, область Тверская, город Тверь, улица Бочкина, 15;  
наименование организации, адрес заказчика, № лаборатории

2. Основание для испытаний: 253/ОФ/ДД-1/24 от 10.09.2024

№ гарантийного письма, № договора/контракта, шифр темы, н/з

3. Продукция: Образец: перфорированный короб серии RL75

марка материала, тип полуфабриката, технологические особенности

4. Код продукции ОКПД2: ---

5. Предприятие изготовитель: ---;

адрес, телефон, адрес электронной почты

6. НД на продукцию: ТУ 3449-020-47022248-2013

ГОСТ, ТУ и т.д.

7. Образцы на испытания: 15,0 x 40,2 x 263 мм, 1 шт., акт отбора (передачи) образцов  
№ АО-12845/620-24 от 22.10.2024

характеристики образцов, количество образцов, шифр образцов, номер акта отбора (передачи) образцов

8. Дата получения образцов: 22.10.2024

9. Дата проведения испытаний: 22.10.2024 - 19.11.2024

10. НД на испытания: ГОСТ 9.048-89, метод 2

11. Наименование ИО/СИ, зав. №:

Климатическая камера Memmert HPP 110, зав. № W417.0211, аттестат № A275/1-2024 до 01.10.2025

тип (марка), дата и номер документа об аттестации ИО и поверке (калибровке) СИ, заводской или инвентарный номер

12. Количество листов протокола испытаний: 2

Результаты испытаний относятся только к изделиям (образцам), прошедшим испытания.

Частичная и полная перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ВИАМ запрещена.

На испытания был представлен образец: перфорированный короб серии RL75 в количестве 1 шт. Испытания проводились в соответствии с методом 2 ГОСТ 9.048-89. Балльная оценка степени развития плесневых грибов на поверхности образцов дана в соответствии с шестибалльной шкалой ГОСТ 9.048-89. Срок проведения испытаний – 28 суток. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний.

| Объект испытаний                                 | Степень развития плесневых грибов, балл | Результаты осмотра поверхности объекта испытаний              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Образец: перфорированный короб серии RL75, 1 шт. | 2                                       | Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение |

Начальник лаборатории

  
подпись

В.О. Старцев  
Ф.И.О.

21.11.2024  
дата

Ответственный исполнитель

  
подпись

Д.Н. Мосунова  
Ф.И.О.

21.11.2024  
дата

Ответственный по качеству

  
подпись

Ю.М. Лапина  
Ф.И.О.

21.11.2024  
дата

Конец протокола испытаний